



KLF
TECNOKIMICA

LAB

RESEARCH AND
DEVELOPMENT

KLF
TECNOKIMICA

info@klftecnokimica.it
www.klftecnokimica.it

FILCOLOR

FINISHING LIQUID DYES

FILCOLOR is the result of the R&D laboratory of KLF Tecnokimica. These complex metal dyes are selected for excellent resistance, PVC migration and light fastness.

FILCOLOR è il frutto della ricerca del laboratorio R&D di KLF Tecnokimica. Questi coloranti metallo complessi sono selezionati per ottenere ottime resistenze, migrazione PVC e solidità alla luce.



FILCOLOR

Liquid metal-complex dyes

The **FILCOLOR** series is a range of pre-metallized dyes dissolved in non-flammable and low-toxic organic solvents, which can be used in both aqueous system and polar organic solvents.

From a performance point of view, the **FILCOLOR** series, is made up of very concentrad dyes solutions, with high dyeing power that can be mixed in any proportion, suitable for spry dyeing and in covering effects, selected for excellent fastness PVC migration, excellent light fastness and as well resistance to drops of water.

The **FILCOLOR** series is suitable for spray dyeing, for correcting nubuck leather tones, in coloring in water-based solution with acrylic and polyurethane resins and nitro lacquers.

La serie **FILCOLOR** è una gamma di coloranti premetallizzati disciolti in solventi organici non infiammabili e a bassa tossicità, che si può utilizzare sia nei sistemi acquosi che nei solventi organici polari.

Dal punto di vista prestazionale la serie **FILCOLOR** è composta da soluzioni di coloranti molto concentrate ed a alto potere tintoriale miscibili tra loro in ogni proporzione, ideale sia in tintura che in fase di copertura, ed è stata selezionata per ottenere ottime resistenze alla migrazione al PVC, ottime solidità alla luce ed una buona resistenza alla goccia d’acqua.

La serie **FILCOLOR** è idonea per la tintura a spruzzo, per la correzione dei toni di pelli nubuck, nella colorazione di soluzioni resinate all’acqua a base di resine acriliche e poliuretaniche, con lacche nitro.

DYEING

COVERING



FILCOLOR **LEMON _ LIMONE**



FILCOLOR **YELLOW _ GIALLO**



FILCOLOR **ORANGE _ ARANCIO**



FILCOLOR **RED _ ROSSO**



FILCOLOR **FUXIA _ FUXIA**



FILCOLOR **BORDEAUX _ BORDEAUX**




FILCOLOR **TURQUOISE _ TURCHESE**




FILCOLOR **BLUE _ BLU**

DYEING

COVERING



FILCOLOR **NAVY BLUE _ BLU NAVY**




FILCOLOR **GREEN _ VERDE**




FILCOLOR **OLIVE _ OLIVA**



FILCOLOR **LIGHT BROWN _ BRUNO CHIARO**



FILCOLOR **RED BROWN _ BRUNO ROSSO**



FILCOLOR **DARK BROWN _ BRUNO SCURO**



FILCOLOR **BLACK NV _ NERO NV**



FILCOLOR **BLACK R _ NERO R**

FILCOLOR

	FASTNESS*		
	PVC I.U.F. 442 ISO 15701:2001	XENOTEST I.U.F. 402 ISO 105-B02	WATER I.U.F. 420 ISO 105-A03
LEMON _ LIMONE	4	4	4
YELLOW _ GIALLO	5	5	4
ORANGE _ ARANCIO	5	5	4
RED _ ROSSO	5	4/5	3
FUXIA _ FUXIA	5	4/5	3
BORDEAUX _ BORDEAUX	4/5	4/5	3
TURQUOISE _ TURCHESE	4/5	5	3
BLUE _ BLU	4	4	4
NAVY BLUE _ BLU NAVY	5	4	3/4
GREEN _ VERDE	5	4/5	5
OLIVE _ OLIVA	4	4/5	3
LIGHT BROWN _ BRUNO CHIARO	4/5	5	3/4
RED BROWN _ BRUNO ROSSO	4/5	5	3/4
DARK BROWN _ BRUNO SCURO	4/5	5	3/4
BLACK NV _ NERO NV	4	4/5	3
BLACK R _ NERO R	4	4/5	3

DISCLAIMER
Queste informazioni corrispondono alla nostra reale esperienza e non costituiscono garanzia sull'impiego del prodotto il cui uso deve essere verificato dall'utilizzatore anche in funzione della sua compatibilità con altri prodotti., I dati analitici sono intesi solo come guida e non costituiscono una specifica.